

# 01 Wood Tex

## Produktbeskrivning

Färglös grundolja som tränger in, ger god vidhäftning och motverkar fuktupptag. Hämmar svamp- och mögeltillväxt på den slutbehandlade ytan.

- Tränger in
- Motverkar fuktupptag
- Säkerställer vidhäftning



## Märkningar



Produkten är en deklarerad artikel i SCDP för Nybyggnad generation 4.

## Användning

Grundning av obehandlat eller rengjort trä med eller utan impregnering, vattenfast plywood och liknande skivmaterial.

## Underlag

Underlaget ska vara absorberande, rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling.

Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfällor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma.

Fukthalt i trä innan målning max.:

Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

## Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning.

Smuts, fett, kritande material samt alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring.

Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga.

Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering.

Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.

Obehandlade eller tidigare oljade ytor slipas med sandpapper korn 80 före grundning.

## **Applicering**

Pensel eller roller.

Vid påföring med roller efterbehandlas med pensel.

Torka av överflödiga grundolja.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

## **Förväntat resultat**

Färglös och icke-sugande.

Färdigbehandlas omedelbart efter torkning.

Oskyddad påverkan av fukt, vatten och solljus bryter ner grundoljan.

Färdigbehandlas med träskydd eller färg.

## **OBS!**

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkan av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

## **Miljöinformation**

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

## **Förvaring**

Svalt, frostfritt och väl försluten

## **Skyddsutrustning**

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Produkttyp	Grundolja
Densitet (kg/l)	1
Torrhalt: Vikt %	22
Torrhalt: Vol %	21
Nominell sträckförmåga (m <sup>2</sup> /l)	6
Lång räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	4
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

## Nuvarande TDS version

december 2025

## Ersätter TDS version

december 2024