

## 02 Wood Tex

### Produktbeskrivning

Pigmenterad grundfärg som ger extra hållbarhet, täckförmåga och skydd mot fukt. Hämmar mögel- och svamp tillväxt på ytan av slutbehandlingen.

- Täckande grundfärg
- Skyddar mot fukt
- Extra hållbarhet



### Märkningar



### Användning

Mellanbehandling av grundoljat trä innan färdigbehandling med täcklasyr eller färg. Underlaget ska vara grundoljat eller tidigare behandlat.

### Underlag

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och lämpat för ytbehandling. Otillräckligt skyddat ändträ, vattenfallor eller möjlighet för vattensamlingar får ej förekomma. Fukthalt i trä innan målning max.: Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

### Behandling

Lössittande färg och döda träfiber avlägsnas genom rengöring och slipning. Smuts, fett, kritande material och alger, mögel och påväxt avlägsnas genom rengöring. Runda skarpa kanter för att få bästa möjliga täckförmåga. Allt rent trävirke behandlas före eller omedelbart efter montering. Blanka, tidigare behandlade ytor ska mattslipas. Nytt, däribland impregnerat trä, eller rent rengjort trä grundoljas med Flügger 01 Wood Tex Grundolja. Underlag som har stått obehandlat i mer än fyra veckor ska rengöras och lösa träfiber avlägsnas.

## **Applicering**

Pensel, roller eller spruta.

Vid påföring med roller eller spruta efterbehandlas med pensel.

Välj verktyg utifrån krav på finish.

Påför vått-i-vått, avsluta med att stryka i samma riktning.

Kyla/värme kan påverka materialets viskositet.

Materialtemperatur vid sprutning min. 15 °C.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Undvik att arbeta i direkt solljus och på mycket heta ytor.

Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torktiden, genomhärdningen och övermålningsintervallet.

Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torktiden och genomhärdningen.

Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

## **Förväntat resultat**

Matt, täckt yta.

Färdigbehandlas med täcklasyr eller fasadfärg för trä.

## **OBS!**

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverknings av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

## **Miljöinformation**

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

## **Förvaring**

Svalt, frostfritt och väl försluten

## **Skyddsutrustning**

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

Produkttyp	Grundfärg
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.27
Torrhalt: Vikt %	54
Torrhalt: Vol %	41
Nominell sträckförmåga (m <sup>2</sup> /l)	8
Lång räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	4
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmars)	6
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål
Country of Origin	Denmark

## Nuvarande TDS version

december 2025

## Ersätter TDS version

november 2025