

VISIR Oljegrundning pigmentert

Produktbeskrivning

Typ

Röthindrande, vattenavvisande grundning för utomhusbruk.



Egenskaper och fördelar

Binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning för slutstrykning. Produkten innehåller ämnen som skyddar mot röta och svartmögel.

Den speciella pigmenteringen skyddar träet mot skadligt UV-ljus och har en kulör som liknar nytt oexponerat trä. Förstärker ytan och gör den vattenavvisande. Gör så att färgsystemet får ökad hållbarhet.

Användningsområde

Används innan applicering av täcklasyr och täckfärg på allt nytt och väderslitet trä. Under vinterhalvåret (temperaturer lägre än +5° C) skall **VISIR Oljegrundning klar** användas.

Begränsningar i användning

Maximal förbrukning (4 m²/liter) får inte överskridas.

Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder. Vid applicering skall jord täckas.

Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras.

Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord.

Produkten skall inte påföras med spruta.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.



Vann og
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestorlek	1 L, 3 L och 10 L
Kulör	Approximerar trä.
Generisk typ	Grundning baserad på speciella alkydoljor.
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1
pH värde	7.5 till 8.5
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/h): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning.

Används **VISIR Oljegrunding pigmentert** under en transparent lasyr kan detta resultera i att slutkulören skiljer sig kraftigt från kulören i färgkartan/uppstrykningsprov. Gör en provstrykning. Under transparenta behandlingar rekommenderas **VISIR Oljegrunding klar**.

Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja, skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med lasyr, täcklasyr eller täckfärg.

För att säkra korrekt hantering av denna produkt bör skyddshandskar av typen engångshandskar användas hela tiden. Det är viktigt att byta handskar regelbundet med hänsyn till dess kemikaliebeständighet samt genombrottstid.

Appliceringsverktyg / -metoder

Använd en grundningspensel, undvik att torrstryka produkten. Avsluta inte mitt på panelen utan påför **VISIR Oljegrunding pigmentert** i hela panelbrädornas längdriktning. Grundningen skall strykas ut noga då produkten inte skall bilda film på ytan. Eventuell överflödigt grundning på intakta ytor skall torkas av.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penselvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad, ohyvlat trä:	4	-	7
Rekommenderad, hyvlat trä:	6	-	8

Kommenterar: Maximal förbrukning (4 m²/liter) får inte överskridas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	23 °C	15 °C	5 °C
Underlagets temperatur	23 °C	15 °C	5 °C

Övermålningsbar efter	24 t	48 t	72 t
-----------------------	------	------	------

TØRKETID	Overmalbar/	0t	1 dg	2 dg	3 dg	Ved ca. 50 %	+23° C	
TØRKTID	Övermålningsbar					luftfuktighet	+15° C	
TØRRETID							+5° C	

Bruksanvisning

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Avrunda skarpa kanter för att uppnå bästa möjliga kanttäckning.

Underlag	Behandling
Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor:	Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas ner till friskt, fast bundet trä.
Tidigare behandlat trä:	Tidigare behandlat trä rengörs med JOTUN Kraftvask . Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Skölj noga med rent vatten.
Fönsterbågar:	Fönsterbågar tvättas med JOTUN Kraftvask . Skölj noga med rent vatten.

Grundning

Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning **VISIR Oljegrunding pigmentert**. Stryk ut grundningen noga.
Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått, dvs. utan att oljegrundningen får torka mellan strykningarna.
Panelen skall slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad.
För bästa skydd kan trä som grundas under vinterhalvåret (och sedan skall täcklaseras eller täckmålas) påföras 1 x **DEMIDEKK Oljetäckfärg**, för att sedan slutstryka ytorna med valfri produkt till våren.

Slutstrykning

Kan överbehandlas med alla Jotuns täcklasyrer och täckfärger.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Avlägsna så mycket grundning som möjligt från verktyget, t ex. med **JOTUN Penseltvätt**. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Certifikat

Godkänd enligt BPD: Behörighetsklass 2: 5052, Behörighetsklass 3: 5051

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00
Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.