



EPOXY BETONSPARTEL 2K

Epoxy Betonspartel 2K er en opløsnings-middelfri 2-komponent epoxyspartel. Udviklet til udfyldning af revner, grovere ujævnheder og huller i betonfundamentet. Fungerer også godt at bruge til en betonvæg.

FØRERENS ARBEJDER

Betonbunden skal være mindst 14 dage gammel. Løst materiale skal fjernes med betonsliber eller skæreskive. Alle former for forurening skal fjernes, for eksempel snavs, sod, fedt, olie.

YDEEVNE

Base og hærder skal blandes under påføring. Fyld sprækkerne/hullerne med den ønskede mængde og slib derefter når spartelmassen er hærdet. 2 - 4 timers hærdetid. For en komplet beskrivelse, se monteringsvejledningen.

SIKKERHED

Epoxykittet kan forårsage irritation ved hudkontakt. Undgå øjen-/hudkontakt. Ingen beskyttelsesmaske er nødvendig.

GENERELT

Dette produkts tekniske data er udviklet på baggrund af erfaring i marken og i laboratoriet. Vi forbeholder os retten til at ændre både produkter og data. Vi kan ikke tage ansvar for brug på områder, vi ikke er opmærksomme på. Brugeren skal vurdere produkterne for deres anvendelsesområde, og vi garanterer kun for materialeegenskaberne.

PRODUKTDATA

Grundlag

Concrete Putty Base (Part A)

Hærder

Concrete Putty Hardener (Part B)

Blandingsforhold

Grundlag – Hærder
100-70 vægtdele

Sætstørrelser (base inklusive hærder)

850 gram

KEMISK MODSTAND

Benzin	✓
Ethanol 50%	✓
Natriumhydroxid 10%	✓
Saltsyre koncentreret	✓
Saltsyre 10%	✓
Motorolie	✓
Dieselolie	✓
Acetone	✓
Saltvandsopløsning koncentreret	✓
Svovlsyre 50%	✓

✓ Intet problem

✓ Modstandsdygtig, men spild skal tørres op

✗ Ikke anbefalet

TEKNISK DATA

Massefylde:	1050 kg/m ³
Viskositet:	Tixotropisk
Brugstid 100g 20°C:	7 min
Vedhæftning til beton:	17 MPa
Dampenetreringsmodstand ved 0,075 mm lagtykkelse:	10,2·10 ⁻⁴ s/m
T _g :	38°C
Minimum hærdningstemperatur:	+10°C
Farve:	Lysegrå
Batchstørrelse:	850 g

Opbevares frostfrit.