



PRIMER 2K

Epoxy Primer 2K er en 2-komponent epoxybaseret primer emulgeret i vand. Udviklet til beton og andre keramiske overflader. Beregnet til at styrke epoxy-malingens holdbarhed og slidstyrke. Primer 2K giver også et mere jævnt og glat resultat. Ekstremt høj vedhæftning og høj slidstyrke. Primer 2K lader underlaget ånde og kan males på fugtige underlag. Virker effektivt som emissions- og alkalibarriere.

FØRERENS ARBEJDER

Betonbunden skal være mindst 14 dage gammel. Cementskud og løst materiale skal fjernes med betonsandpapir eller sandpapir. Enhver tidligere belægning skal renses eller fjernes. Alle former for forurening skal fjernes, for eksempel snavs, sod, fedt, olie.

YDEEVNE

Grunderens bund og hærder skal blandes grundigt med en malerblender. Primeren skal herefter blandes med 10 % vand ved grunding af betonoverflader. Ved påføring på ikke-absorberende materialer som glasfiber må primeren ikke fortyndes med vand. Efter blanding af base og hærder har primeren en brugstid på 45 min. Påfør 1 lag med epoxyruller. Luftcirkulation under hærkning er nødvendig, en ventilator er normalt tilstrækkelig. For en komplet beskrivelse, se monteringsvejledningen.

SIKKERHED

Epoxyprimeren kan forårsage irritation ved hudkontakt. Undgå øjen-/hudkontakt. Ingen beskyttelsesmaske er nødvendig.

HÆRDINGSTIDER

Dagtemperatur	10°C	20°C
Kan overmales	12 time	24 time

GENERELT

Dette produkts tekniske data er udviklet på baggrund af erfaring i marken og i laboratoriet. Vi forbeholder os retten til at ændre både produkter og data. Vi kan ikke tage ansvar for brug på områder, vi ikke er opmærksomme på. Brugeren skal vurdere produkterne for deres anvendelsesområde, og vi garanterer kun for materialeegenskaberne.

PRODUKTDATA

Grundlag
EpoxyFlow Primer Base (Part A)

Hærder
EpoxyFlow Hardener (Part B)

Blandningsforhold
Grundlag – Hærder
100-200 vægtdele

Sætstørrelser (base inklusive hærder)
0.75 kg/kg
3.75 kg/kg
7.50 kg/kg



TEKNISK DATA

Massefylde:	1050 kg/m ³
Viskositet:	0,8 Pa·s
Tørstofindhold:	50%
Brugstid 100g 20°C:	45 min
Vedhæftning til beton:	17 MPa
Dampenetringsmodstand ved 0,075 mm lagtykkelse:	10,2·10 ⁻⁴ s/m
T _G :	57°C
Minimum hærkningstemperatur:	+10°C
Farve:	Gennemsigtig
Forbrug:	ca 0,150 kg/m ²

Værktøj rengøres i vand.
Opbevares frostfrit.